

# Nibogrund G 17

## UNIVERSELE OPLOSMIDDELVRIJE PRIMER

### VOORDELEN

- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Universele primer (geschikt op bijna alle ondergronden)
- Gering verbruik
- Zonder oplosmiddel
- Geschikt op vloerverwarming (Bostik raadplegen)
- Gebruiksklaar

### PRODUCT

Nibogrund G 17 is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersieprimer.

### TOEPASSINGEN

Te gebruiken als voorstrijk op poreuze en niet-poreuze ondergronden, zoals cementdekvloer, betondekvloer, polybeton zonder curing, anhydrietvloer (droging min. 4 u), oude tegelvloer en oude watervaste lijmresten. Als hechtingsverbeteraar voor egaliseermiddelen.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet zuiver, blijvend droog, scheurvrij, druk- en trekvast, vetvrij en ontstoft zijn. In geval van twijfel onze technische dienst raadplegen. De ondergrond zorgvuldig voorbereiden: reinigen, kogelstralen (beton met curing), schuren (lijmresten), herstellen van scheuren,...Het vochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

- Cement- en betondekvloer: 2,0 CM-%
- Met vloerverwarming: 1,8 CM-%
- Anhydrietvloer: 0,5 CM-%
- Hout: 7 - 11%

Met behulp van een rol of een borstel, een gelijkmatige laag Nibogrund G 17 aanbrengen en plassen vermijden.

Ongeveer 1 uur laten drogen tot de laag doorschijnend wordt. (Bij gebruik op cementgebonden dekvloeren kan de egalisatielaag ook 'nat in nat' op de verse primerlaag worden aangebracht.)

**Aanbrengen op poreuze cementdekvloer:** Breng een gelijkmatige laag primer aan; verdund 1:1 met water en laat goed drogen. (Op sterk zuigende ondergronden een eerste laag Nibogrund G 17 aanbrengen, verdund 1:3, gevolgd door een tweede laag 1:1 verdund.



**Aanbrengen op anhydrietdekvloer:** Breng een gelijkmatige laag primer aan; verdund 1:1 met water en een droogtijd van minimaal 4 uur respecteren.

**Reinigen van het gereedschap:** Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

### OPMERKINGEN

- Gebruik een roller voor onregelmatige ondergronden.
- Nibogrund G 17 is geen vochtscherm en geen dekvloerversteviger.
- Nibogrund G 17 niet gebruiken als voorstrijk bij directe verlijmingen, alleen bij egaliseren.
- Niet geschikt voor buitengebruik.
- Niet geschikt op metalen ondergronden.
- Op anhydriet dekvloeren de droogtijd goed respecteren alvorens te egaliseren.
- Niet gebruiken op houten ondergronden en magnesiet dekvloeren

<b>Kleur</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Artikelcode</b>
wit	jerrycan 3 kg	30606367
wit	jerrycan 10 kg	30243140

#### OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen in de originele en gesloten verpakking. Gedurende 12 maanden houdbaar.

#### INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	styreen acrylaat
<b>Dichtheid</b>	1,0 g/ml
<b>Viscositeit</b>	Laag visceus
<b>Gereedschap</b>	roller
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Best tussen +15°C à +20°C, niet onder 10°C
<b>Verbruik</b>	ca 75 g/m <sup>2</sup> (bij verdunning met water 1:1)
<b>Droogtijd</b>	1 tot 1½ uur. Voor anhydrietvloeren: minimaal 4 uur
<b>Reinigen</b>	voor niet uitgehard materiaal: water en zeep
<b>GEV-EMICODE</b>	EC 1 plus zeer emissiearm
<b>GISCODE</b>	D1

De aangegeven waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de porositeit van de ondergrond en van de hoeveelheid aangebrachte primer.

#### Bostik Belux

Meulestedekaai 86  
9000 Gent  
België  
[www.Bostik.be](http://www.Bostik.be)

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73-6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De Voerman 8  
5215MH 's-Hertogenbosch  
Nederland  
[www.Bostik.nl](http://www.Bostik.nl)