

Ardagrip Elasto 71

MORTEL-EMULSIE

VOORDELEN

- Verbeterd hechting
- Verbeterd de flexibiliteit

PRODUCT

Ardagrip Elasto 71 is een universele toeslagstof op kunstharbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen.

TOEPASSINGEN

- Als voorstrijk.
- Als hechtbrug voor cementgebonden bouwstoffen.
- Als verbeteringsmiddel voor cementdekvloeren, mortels ed.

EIGENSCHAPPEN.

- Verhoogt de slijtweerstand.
- Bevordert de elasticiteit.
- Vermindert het gevaar op scheurvorming.
- Goede watervastheid en vorstzekerheid.
- Voorkomt een te snelle afbinding bij verse mortels.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vast, droog en vrij van verontreinigingen en scheidingslagen zijn. De vastheid van de ondergrond moet aan de verwachtende belasting voldoen. Noodzakelijke ondergrondvoorbehandelingen zoals stofvrij maken, zand- en gritstralen of schuren dienen evt. uitgevoerd te worden.

Verwerking: Bij het toepassen van Ardagrip Elasto 71 dienen de voorschriften voor het maken van cementmortels in acht te worden genomen. Ardagrip Elasto 71 niet bij temperaturen onder +5°C en bij sterke wind- en warmteontwikkeling verwerken. Cementdekvloeren d.m.v. afdekken beschermen tegen te snelle droging.

Als voorstrijk: De ondergrond natmaken. Ardagrip Elasto 71 in verhouding 1 : 3 met water verdunnen en de ondergrond hiermee voldoende bevochtigen. De vloer zodanig indelen, dat de navolgende hechtbrug 'nat in nat' kan worden aangebracht.



Als hechtbrug: Hechtbrug voor cementdekvloeren, reparatiemortel en het lijmen van tegels en plavuizen volgens dikbedmethode. Ondergrond voorstrijken zoals eerder beschreven. Ardagrip Elasto 71 in verhouding 1 : 2 met water verdunnen. Deze mengvloeistof met droge mortel (mengsel uit cement; korrel niet boven 8 mm) in slibbare consistentie aanmaken. De aanbrandlaag d.m.v. een kwast op de voorbereide ondergrond aanbrengen. Aansluitend mortel 'nat in nat' op de hechtbrug aanbrengen.

Verdeling van cementdekvloer en mortels: Ardagrip Elasto 71 in verhouding 1 : 3 met water verdunnen. De mengvloeistof met droge mortel (volgens norm) aanmaken. De mortel aanbrengen en verdichten. Nadat de mortel een beetje is aangetrokken, het oppervlak afwrijven en gladmaken. Op vloervlakken met knieplanken werken. Na ca. 24 uur afbindtijd is de mortel beloopbaar en na ca. 28 dagen is de eindvastheid bereikt.

Mengverhouding

	Gewichtsdelen
	Elasto 71: water
Voorstrijk	1: 3
Toevoeging voor hechtbrug	1: 2
Toevoeging voor cementdekvloer en mortel	1: 3

Verbruik Ardagrip Elasto 71

Toepassing als:

Voorstrijk	ca. 50 g/m ²
Hechtbrug	ca. 35 g/m ²
Toevoeging voor cementdekvloer en mortels	ca 35 kg/m ³

Reinigen van het gereedschap: Direct na gebruik met water reinigen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het veiligheidsblad (MSDS sheet).

Kleur	Verpakking	Artikelcode
Wit	Plastic can 5 kg	30604955

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog. Min. 6 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Basis	gemodificeerde kunstharstpersie
Consistentie	vloeibaar
Soortelijk gewicht (dichtheid)	1,1 g/ml
Vaste stofgehalte	ca. 40%
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot + 25°C
Vorstbestendigheid	tot -5°C
Giscode	D 1

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244
+32 9 -255 17 17



Bostik BV

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be